薬品名	化学式	濃度%	温度℃	プラスチック			フッ素樹脂					不浸透性黒鉛		ゴム						FRP	金属				
				塩ビPVC	耐熱ポリエチレンPE・RT	ポリプロピレンPP	ポリフッ化ビニリデンPVDF	FEP	ETFE	PTFE	PFA	フェノール含浸	テフロン含浸	NR	NBR	EPDM	CR	FPM	CSM	ビニールエステル	ステンレス316	チタン	ジルコニウム	ハステロイ	タンタル
芳香族炭化水素		全濃度	20℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
飽和シクロ炭化水素		全濃度	20℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
不飽和シクロ炭化水素		全濃度	20℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
			20℃										◎												

ヒドロキシルアミン	NH_2OH	全濃度	40℃									◎												
			60℃									◎												
			80℃									◎												
			100℃									◎												
			120℃									◎												
イミド	R-CO＼ M R'-CO／	全濃度	20℃									◎												
			40℃									◎												
			60℃									◎												
			80℃									◎												
			100℃									◎												
			120℃									◎												
イソプロピルアルコール	$(CH_3)_2CHOH$	高純度	20℃	◎	◎	◎	◎			◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			40℃		◎	◎	◎			◎		◎	◎		△	◎	◎	◎	◎	◎				
			60℃		◎	◎	◎			◎		◎	◎		△	◎	△	◎	◎	△				
			80℃			◎	△			◎		◎	◎			△				×				
			100℃			◎				◎		◎	◎							×				
			120℃							◎		◎	◎							×				
灯油（ケロシン）		全濃度	20℃	◎		◎	◎			◎		◎	◎	×	△	×	○	◎	△	◎				
			40℃	◎		○	◎			◎		◎	◎				△			◎				
			60℃	◎		△	◎			◎		◎	◎							◎				
			80℃				◎			◎		◎	◎							◎				
			100℃							◎		◎	◎							×				
			120℃							◎		◎	◎							×				
マンニトール（糖アルコール）	CH_2OH -$(CHOH)_4$ -CH_2OH		20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
			20℃									◎	◎	×										

メルカプタン	**R-SH**		**40**℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
塩化メチレン	**CH_2Cl_2**	高純度	**20**℃	×	△	△	◎			◎		◎	◎	×	×	×	△	◎	×					
			40℃				◎			◎		◎	◎		×	×	×	◎						
			60℃				◎			◎		◎	◎			×		△						
			80℃				◎					◎	◎											
			100℃				△					△	◎											
			120℃									△	◎											

各記号の説明：）

◎ー該当する温度、濃度における薬品に対して全く作用されない
○ー該当する温度、濃度における薬品に対して大体作用されない
△ー条件次第で使用可能
×ー使用不可
（空欄）ー該当データなし

Copyright (C) 2004 Kansetsu Sangyo Co., Ltd. All rights Reserved.