薬品名	化学式	濃度 %	温度 ℃	プラスチック			フッ素樹脂					不浸透性黒鉛		ゴム						FRP	金属				
				塩ビ PVC	耐熱ポリエチレン PE・RT	ポリプロピレン PP	ポリフッ化ビニリデン PVDF	FEP	ETFE	PTFE	PFA	フェノール含浸	テフロン含浸	NR	NBR	EPDM	CR	FPM	CSM	ビニールエステル	ステンレス316	チタン	ジルコニウム	ハステロイ	タンタル
クロロホルム	CCl_3H	高純度	20℃	×	×	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	△	×	×	○	◎	◎	△	◎
			40℃				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							×					
			60℃				○	○	○	◎	○	◎	◎							×					
			80℃				△	△	△	◎	△	◎	◎							×					
			100℃					△	△	◎	△	◎	◎							×					
			120℃									△	◎							×					
クロロナフタレン	$C_{10}H_7Cl$	全濃度	20℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									△	◎												
酸クロライド	R-CO-Cl	全濃度	20℃									◎	◎												
			40℃									◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									○	◎												
			100℃										◎												
			120℃										◎												
			20℃	×		△	◎			◎		◎	◎	×	×	×	×	◎	△		◎				

クレゾール	$C_6H_4(CH_3)OH$	高純度	40℃				◎			◎		◎	◎						△					
			60℃				○			◎		◎	◎						×					
			80℃				○			◎		◎	◎											
			100℃				△			◎		◎	◎											
			120℃									◎	◎											
塩化シアン	C-C≡N		20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
塩化シアヌル	$(Cl\text{-}C{\equiv}N)_3$	全濃度	20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
芳香族ハロゲン誘導体	φXn	全濃度	20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
不飽和ハロゲン誘導体	CnHaXb (a+b=2n)	全濃度	20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									△	◎											
			20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											

飽和ハロゲン誘導体	**CnHaXb (a+b=2n+2)**	全濃度	**60**℃								◎	◎												
			80℃								◎	◎												
			100℃								◎	◎												
			120℃								○	◎												
芳香族硝酸エステル誘導体	**φ(NO2)n**	全濃度	**20**℃								◎	◎												
			40℃								◎	◎												
			60℃								◎	◎												
			80℃								◎	◎												
			100℃								◎	◎												
			120℃								◎	◎												

各記号の説明：）

◎ー該当する温度、濃度における薬品に対して全く作用されない
○ー該当する温度、濃度における薬品に対して大体作用されない
△ー条件次第で使用可能
×ー使用不可
（空欄）ー該当データなし

注記：）
テーブル内の記号はあくまで参考値です。実際に使用される場合は事前に当社まで御連絡下さい。

Copyright (C) 2004 Kansetsu Sangyo Co., Ltd. All rights Reserved.