薬品名	化学式	濃度%	温度℃	プラスチック			フッ素樹脂					不浸透性黒鉛		ゴム						FRP	金属				
				塩ビPVC	耐熱ポリエチレンPE・RT	ポリプロピレンPP	ポリフッ化ビニリデンPVDF	FEP	ETFE	PTFE	PFA	フェノール含浸	テフロン含浸	NR	NBR	EPDM	CR	FPM	CSM	ビニールエステル	ステンレス316	チタン	ジルコニウム	ハステロイ	タンタル
メタノール	CH_3OH	全濃度	20℃				◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎			
			40℃				○	◎	◎		◎	◎	◎												
			60℃				△	◎	○		◎	◎	◎												
			80℃					◎	△		◎	◎	◎												
			100℃					◎	△		◎	◎	◎												
			120℃									◎	◎												
モノエタノールアミン	CH_2OH $-CH_2$ $-NH_2$	10%水溶液	20℃							◎		◎	◎	○	◎	◎									
			40℃							◎		◎	◎												
			60℃									◎	◎												
			80℃									◎	◎												
			100℃									○	◎												
			120℃									△	◎												
		50%水溶液	20℃									△	◎												
			40℃									△	◎												
			60℃									△	◎												
			80℃									△	◎												
			100℃									△	◎												
			120℃									△	◎												
			20℃									△	◎												

		高純度	40℃									△	◎											
			60℃									△	◎											
			80℃									△	◎											
			100℃									△	◎											
			120℃									△	◎											
二トリル	R-C≡N	全濃度	20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
オクチルアルコール	CH_3-$(CH_2)_6$-CH_2OH	全濃度	20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
パラジクロロベンゼン	$C_6H_4Cl_2$	全濃度	20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
パラアルデヒド	$(CH_3CHO)_3$	全濃度	20℃									◎	◎											
			40℃									◎	◎											
			60℃									◎	◎											
			80℃									◎	◎											
			100℃									◎	◎											
			120℃									◎	◎											
			20℃	×	◎	◎	△					◎	◎	◎	×	◎	×	×	△	×		◎		△	◎

アセトン	CH_3-CO-CH_3	高純度	40℃		◎	◎	△					◎	◎		×	◎	×	×	△	×					
			60℃		◎	◎	△					◎	◎		×	◎	×	×	△	×					
			80℃									◎	◎							×					
			100℃									◎	◎							×					
			120℃									◎	◎							×					
		10%まで水溶液	20℃	×	◎	◎	△					◎	◎	◎	×	◎	◎	△	△		○	◎			
			40℃		◎	◎	△					◎	◎			◎	△	△	△						
			60℃		◎	◎	△					◎	◎			◎	×	×	△						
			80℃									◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												
無水酢酸	CH_3CO＼ O CH_3CO／	全濃度	20℃	×	◎	◎	×			◎		◎	◎	×	×	△	×	×	◎						
			40℃		△	△				◎		◎	◎												
			60℃							◎		◎	◎												
			80℃							◎		◎	◎												
			100℃							◎		◎	◎												
			120℃							◎		○	◎												
塩化ビニル	$ClCH=CH_2$	高純度	20℃	×			◎					◎	◎		×	△	×	◎							
			40℃				◎					◎	◎												
			60℃				◎					◎	◎												
			80℃				◎					◎	◎												
			100℃									◎	◎												
			120℃									◎	◎												

各記号の説明：）

◎ー該当する温度、濃度における薬品に対して全く作用されない
○ー該当する温度、濃度における薬品に対して大体作用されない
△ー条件次第で使用可能
×ー使用不可
（空欄）ー該当データなし

注記：）
テーブル内の記号はあくまで参考値です。実際に使用される場合は事前に当社まで御連絡下さい。

Copyright (C) 2004 Kansetsu Sangyo Co., Ltd. All rights Reserved.